

PLA SILK

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

Ciężar właściwy	1.22 g/cm ³	D 792
MFR (210°C, 2,16 kg)	6 g/10min	D 1238

Właściwości mechaniczne

Wytrzymałość na rozciąganie na granicy zerwania	45 MPa	ISO 527
Wytrzymałość na rozciąganie na granicy plastyczności	59 MPa	ISO 527
Moduł sprężystości przy rozciąganiu	2700 MPa	ISO 527
Wydłużenie na granicy zerwania	10,00%	ISO 527
Wydłużenie na granicy plastyczności	5,00%	ISO 527
Udarność metodą Izoda z karbem	6 J/m	D 256
Wytrzymałość na zginanie	72 MPa	D790

Właściwości termiczne

Temperatura odkształcenia cieplnego	50°C	ISO 75
Temperatura zeszklenia	57°C	DSC

WYTYCZNE DOTYCZĄCE USTAWIEŃ DRUKOWANIA*

Temperatura dyszy	210-240°C
Temperatura stołu	40-60°C
Aktywny wentylator chłodzący	TAK (do 100%)
Wysokość warstwy**	0.05 - 0.30 mm
Grubość powłoki**	0.40 - 2.70 mm
Prędkość drukowania**	40-110 mm/s
Komora zamknięta	niewymagane
Suszarka do filamentu	niewymagane
Dysza rubinowa lub hartowana	niewymagane

* ustawienia oparto na dyszy o średnicy 0,4 mm

** w zależności od złożoności geometrycznej

OPIS


Filament Spectrum PLA SILK to materiał na bazie PLA do produkcji addytywnej z koncentratami barwnymi, który nadaje drukowanym przedmiotom efekt satynowej faktury. Jedwabista faktura powierzchni drukowanych przedmiotów w znacznym stopniu zmniejsza widoczność warstw na bocznej powierzchni drukowanych przedmiotów.

CECHY

- unikalne właściwości estetyczne
- zredukowana widoczność warstw na bocznych powierzchniach drukowanych przedmiotów
- jedwabisty połysk na całej powierzchni drukowanych przedmiotów
- zachowanie wszystkich parametrów wytrzymałości mechanicznej standardowego PLA
- przyjazny dla użytkownika

PRZECHOWYWANIE I OKRES TRWAŁOŚCI

Filamenty należy przechowywać w suchym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej. Zalecana temperatura przechowywania wynosi ok. 18-25°C (64,4 -77,0°F). Chronić przed wilgocią, światłem słonecznym i bezpośrednim działaniem ciepła. Przy prawidłowym przechowywaniu, okres trwałości produktu wynosi 24 miesiące.



WSPARCIE

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów, prosimy o kontakt z nami pod adresem support@spectrumfilaments.com